















# Paviflex<sup>®</sup> NATURAL

O piso natural  
em sua essência.

		INTENSITY	CHROMA CONCEPT/ THRU/ DINAMIC/ INTENSITY	THRU/ DINAMIC	SIXTY
CLASSIFICAÇÃO DE USO EN 685		23	23	23	23
		---	33	34	33
		---	41	42	41
	ESPESSURA (mm)	1,6	2,0	3,2	2,0
	DIMENSÃO (mm)	300 x 300	300 x 300	300 x 300	600 x 600
	EMBALAGEM Nº de placas	70	56	35	14
	EMBALAGEM Área (m <sup>2</sup> )	6,3	5,04	3,15	5,04
	PESO MÉDIO (kg/ m <sup>2</sup> )	3,49	4,36	6,98	4,36
	RESISTÊNCIA AOS AGENTES QUÍMICOS NBR 7374	OK	OK	OK	OK
	ABSORÇÃO DO SOM AO IMPACTO ISO 717-2	até 2dB	até 2dB	até 2dB	até 2dB
	ESTABILIDADE DA COR NBR 7374	≥ 4	≥ 4	≥ 4	≥ 4
	RESISTIVIDA- DE ELÉTRICA SUPERFICIAL ASTM D 257	1,65x10 <sup>13</sup> Ω	1,65x10 <sup>13</sup> Ω	1,65x10 <sup>13</sup> Ω	1,65x10 <sup>13</sup> Ω
	ENERGIA RADIANTE NBR 8660	Classe II A	Classe II A	Classe II A	Classe II A
	DENSIDADE ÓPTICA DE FUMAÇA ASTM E662	(Dm) < 450	(Dm) < 450	(Dm) < 450	(Dm) < 450
	IGNITABI- LIDADE DE MATERIAIS ISO 11925-2	< 150mm em 15s	< 150mm em 15s	< 150mm em 15s	< 150mm em 15s

www.tarkett.com.br | 08000 119 122