

















Essence®

			Click	
	Classificação de uso	EN 685 ISO 10874	Residencial	Residencial
	Espessura total	EN 428 ISO 24346	4mm	2mm
	Capa de uso de PVC	EN 429	0,15mm	0,15mm
	Tamanho da régua/ placa	EN 427 ISO 24342	200x1220mm	184x950mm 470x470mm
	Embalagem	EN 427 ISO 24342	10 réguas (2,44m²)	28 réguas (4,89m²) 24 placas (5,30m²)
	Proteção superficial		Sim	Sim
	Peso total Kg/m²	EN 430 ISO 23997	7,052kg/m²	3,76kg/m²
	Resistência à abrasão	EN 660-2	Classe T	Classe T
	Identação residual	EN 433 ISO 24343-1	< 0,1mm	< 0,1mm
	Estabilidade dimensional	EN 434 ISO 23999	≤ 0,13mm	≤ 0,13mm
	Absorção do som ao impacto	ASTM E989-06	10dB	10dB
	Energia radiante	NBR 8660	Classe II A	Classe II A
	Densidade óptica de fumaça	ASTM E662	(Dm) < 450	(Dm) < 450
	Ignitabilidade de materiais	ISO 11925	< 150mm em 15s	< 150mm em 15s
	Estabilidade da cor	EN ISO 105-B02	≥ 6	≥ 6
	Resistência química	EN 423	Boa resistência à substâncias comuns	Boa resistência à substâncias comuns
	Resistência à condutividade elétrica	EN 1815	< 2kV (sobre concreto)	< 2kV (sobre concreto)

www.tarkett.com.br | 0800 119 122