

# Creativ

ABC - 001  
ImaginationABC - 002  
RainbowStone - 003 Khaki  
SandStone - 004 Pure  
SteelTextile - 005 Mint  
ChocoTextile - 006  
CrayonTextile - 007  
Cloudy GreyTextile - 008 Deep  
Sea Navy

Durable - 009 Oak

Durable - 010  
Deckwood

<b>Classificação de uso (ABC / Stone / Textile)</b>	23 - Residencial pesado / 33 - Comercial pesado / 42 - Industrial moderado
<b>Classificação de uso (Durable)</b>	23 - Residencial pesado / 34 - Comercial muito pesado / 43 - Industrial pesado
<b>Resistência à abrasão EN 660-2 (ABC)</b>	1,2 mm <sup>3</sup>
<b>Resistência à abrasão EN 660-2 (Stone)</b>	1,4 mm <sup>3</sup>
<b>Resistência à abrasão EN 660-2 (Textile)</b>	1,4 mm <sup>3</sup>
<b>Resistência à abrasão EN 660-2 (Durable)</b>	2,0 mm <sup>3</sup>
<b>Espessura total EN-ISO 24346 (EN 428)</b>	2,0 mm
<b>Capa de uso (ABC)</b>	0,50 mm (EN-ISO 24340; EN 429)
<b>Capa de uso (Stone)</b>	0,55 mm (EN-ISO 24340; EN 429)
<b>Capa de uso (Textile)</b>	0,55 mm (EN-ISO 24340; EN 429)
<b>Capa de uso (Durable)</b>	0,70 mm (EN-ISO 24340; EN 429)
<b>Peso (ABC)</b>	2,990 kg/m <sup>2</sup> (EN-ISO 23997)
<b>Peso (Stone)</b>	3,100 kg/m <sup>2</sup> (EN-ISO 23997)
<b>Peso (Textile)</b>	3,100 kg/m <sup>2</sup> (EN-ISO 23997)
<b>Peso (Durable)</b>	3,05 kg/m <sup>2</sup> (EN-ISO 23997)
<b>Dimensões</b>	2m x 20m = 40m <sup>2</sup> (EN-ISO 24342)
<b>Resistência ao escorregamento (DIN 51130 / EN 13893)</b>	R9
<b>Conteúdo camada de uso (EN-ISO 10582)</b>	Tipo I (ABNT NBR 14917)
<b>Absorção do som ao impacto (ABC)</b>	Δ_{Lw} 4 dB
<b>Absorção do som ao impacto (Stone)</b>	Δ_{Lw} 6 dB
<b>Absorção do som ao impacto (Textile)</b>	Δ_{Lw} 4 dB
<b>Absorção do som ao impacto (Durable)</b>	Δ_{Lw} 5 dB
<b>Resistência às cadeiras com rodízios (EN 425 / ISO 4918)</b>	Sem alteração
<b>Indentação Residual (ABC)</b>	0,06 mm
<b>Indentação Residual (Stone)</b>	0,08 mm
<b>Indentação Residual (Textile)</b>	0,06 mm
<b>Indentação Residual (Durable)</b>	0,04 mm
<b>Solidez à luz (EN ISO 105-B02)</b>	> 6
<b>Resistência a produtos químicos (EN ISO 26987 / EN 423)</b>	Sem alteração
<b>Estabilidade dimensional - EN 434 (EN-ISO 23999)</b>	< 0,10%
<b>Reação ao fogo - ISO 9239-1 (ABNT NBR 8660) - EN 13501</b>	> 8 kw/m <sup>2</sup>
<b>Reação ao fogo</b>	II A (NBR 16626)
<b>Densidades de fumaça (ASTM E 662)</b>	< 450
<b>Substâncias perigosas (14041)</b>	Livre

Resistência à condutividade elétrica / Carga estática (EN 1815)	< 2,0 kV
Asbesto (amianto)	Livre
Ftalatos	Livre - ABNT NBR 16040 / Diretiva EU 215/863
Produto importado da Coreia do Sul	Fabricante certificado ISO 9001 & 14001



Garantia 10 anos - Piso vinílicos  
Heterogêneos



Fabricante Certificada ISO 9001

Fabricante Certificada ISO 14001

---

[www.belgotex.com.br](http://www.belgotex.com.br)

Data de emissão 08/03/2022 - 13:39